

IMPREGNAT MOKRA KOSTKA ROZPUSZCZALNIKOWY

EI-15

Impregnat do betonu i kostki brukowej o wysokiej odporności na ścieranie przeznaczony szczególnie do ochrony powierzchni poziomych. Odświeża, wyciąga i wyrównuje kolor impregnowanego podłoża dając efekt „mokrej powierzchni”. Zapewnia ochronę przed niekorzystnym działaniem wody, redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczenie powierzchni pod wpływem opadów. Ogranicza wnikanie wody w mikropęknięcia i pory, zapobiega rozwojowi pleśni, grzybów, mchów, oraz powstawaniu wykwitów.

Zastosowanie

Przeznaczony do impregnacji porowatych podłoży budowlanych tj:

- beton
- kostka brukowa, krawężniki
- kostka brukowa płukana
- płyty chodnikowe i elewacyjne
- ogrodzenia betonowe
- galanteria betonowa
- okładziny elewacyjne z piaskowca, bazaltu, kwarcytu
- marmur i granit (tylko szorstkie powierzchnie)

Zalecany w obiektach przemysłowych oraz budynkach użyteczności publicznej.

Właściwości

- modyfikowane układy silanowe o znacznej odporności na ścieranie
- tworzy powłokę uszczelniającą strukturę podłoży mineralnych
- wyrównuje i zdecydowanie uwydatnia kolorystykę podłoża
- posiada właściwości antypoślizgowe
- zapewnia ochronę przed niekorzystnym działaniem wody
- odporny na wysoką temperaturę
- redukuje skłonność do zabrudzeń
- ułatwia samooczyszczenie powierzchni pod wpływem opadów
- ogranicza wnikanie wody w mikropęknięcia i pory
- zapobiega rozwojowi pleśni, grzybów, mchów, oraz powstawaniu wykwitów

Aplikacja

Parametry techniczne	
Zużycie: I warstwa	50-150 g/m ²
Zużycie: II warstwa	25-75 g/m ²
Czas schnięcia	60 - 120 min
Pełne utwardzenie:	24h

Podłoże przed impregnacją musi być wysezonowane, suche, czyste, niezmrożone oraz odtłuszczone. Szczeliny pomiędzy kostkami również muszą być oczyszczone. Z uwagi na różnorodność powierzchni poddawanych impregnacji zaleca się wykonanie próby w miejscu mało widocznym, aby sprawdzić czy nie dochodzi do niepożądanego reakcji (np. przebarwienia). Preparat wymieszać. Nanosić na powierzchnię wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku niskociśnieniowego z zastosowaniem ochrony dróg oddechowych. Po wyschnięciu (24h) na powierzchni chłonnych zaleca się naniesienie kolejnej warstwy. Unikać tworzenia się zacieków. Do czasu wyschnięcia powłoki chronić przed wilgocią i zabrudzeniem. Użytkowanie lub polerowanie możliwe 24h po aplikacji.

Uwagi

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C. Wilgotność impregnowanej powierzchni to max 5%. Pracę wykonywać w miejscach wentylowanych, używać okulary i odzież ochronną, a przy metodzie natryskowej stosować maskę ochronną zabezpieczającą drogi oddechowe. Po wykonaniu pracy należy umyć narzędzia rozpuszczalnikiem. Produkt łatwopalny, podczas aplikacji impregnatu oraz magazynowania należy unikać otwartych źródeł ognia.

Dane techniczne

WYGLĄD	<i>bezbarwna ciecz</i>
ZAPACH	rozpuszczalnikowy
GĘSTOŚĆ	0.90 kg/L
NV	

Pakowanie i przechowywanie

- Okres przydatności - 24 miesiące.
- Pojemniki muszą być szczelnie zamknięte.
- Produkty należy przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C.
- Produkty są dostarczane w pojemnikach o pojemności: 1L, 5L.

Bezpieczeństwo i obsługa

Przed zastosowaniem produktów EH20 należy dokładnie zapoznać się z kartą charakterystyki produktu niebezpiecznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i danych toksykologicznych, jak również informacji dotyczących właściwego transportu, przechowywania i stosowania. Karta charakterystyki jest dostępna na naszej stronie internetowej www.eksil.pl oraz na żądanie klienta.