

Impregnat HWC 40 - Karta techniczna produktu.

Preparat wodny na bazie silanów przeznaczany do impregnacji powierzchni pionowych wykonanych z wysokiej nasiąkliwości cegieł i płytek ceramicznych.

Impregnat HWC 40 jest gotowym do użycia, wysokiej jakości środkiem hydrofobizujący oraz oleofobizującym, przeznaczonym do impregnacji powierzchni pionowych z chłonnych cegieł i płytek ceramicznych. Do stosowania również w systemach ociepleń z wykończeniem płytką ceramiczną, wrażliwych na preparaty na bazie rozpuszczalników oraz w sytuacjach gdy preparaty rozpuszczalnikowe nie mogą zostać użyte.

HWC 40 zapewnia kompletną ochronę przed czynnikami atmosferycznymi, bez zmian kolorystyki i stopnia połysku na powierzchni. Mocny „efekt perlenia” nadaje powierzchni silne właściwości samoczyszczące.

Pokryte impregnatem powierzchnie dłużej zachowują estetyczny wygląd i są bardziej odporne na zabrudzenia oraz porost mikroorganizmów. Impregnat nie zmienia wyglądu powierzchni, nie tworzy potocznie rozumianej powłoki. Impregnat nie zatyka porów i kapilar dzięki czemu nie zmienia naturalnych właściwości podłoża.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Zabezpiecza przed wodą i olejami
- Bezwonny i bezbarwny – nie tworzy powłoki
- Nie zmienia koloru oraz stopnia połysku impregnowanej powierzchni
- Schnięcie do nielepiącej się postaci
- Skuteczność w przypadku małych pęknięć i szczelin (dezaktywacja penetracji rys przez wodę)
- Redukuje i ogranicza powstawanie wykwitów
- Ogranicza skłonność powierzchni do zabrudzeń
- Ułatwia samooczyszczenie elewacji pod wpływem opadów atmosferycznych
- Mocno obniża nasiąkliwość impregnowanych materiałów



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podstawowym warunkiem prawidłowo wykonanej impregnacji jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Powierzchnia ta powinna być czysta i niezatłuszczona. Impregnowana powierzchnia nie powinna posiadać żadnych wilgotnych plam, powinna optycznie wyglądać na suchą. Fugowane elewacje klinkierowe impregnować po całkowitym wyschnięciu zaprawy.

Podczas stosowania preparatu HWC 40 należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo dokładne zabezpieczenie sąsiadujących z impregnowaną powierzchnią elementów, gdyż w przeciągu kilku godzin utwardzenie preparatu zachodzi w tak zaawansowanym stopniu, że usunięcie powstałej substancji aktywnej już nie jest dalej możliwe. Jeżeli pomimo tego impregnat trafi na taką powierzchnię, to należy usunąć go możliwie natychmiast poprzez spłukanie bieżącą czystą wodą.

APLIKACJA – NAKŁADANIE

Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, wałka lub natryskowo. Zaleca się jednokrotną obfitą aplikację. Powierzchnia powinna być nasycona możliwie dokładnie i równomiernie. Impregnację należy prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temp. od +5°C do +30°C. Zaimpregnowaną powierzchnię chronić przed deszczem i wodą przez minimum 6 godzin.

WYDAJNOŚĆ

Orientacyjne wartości zużycia przy jednokrotnym nakładaniu (zużycie jest zależne od stopnia chłonności podłoża oraz techniki nakładania) :

6-8 m² z 1 litra produktu

UWAGI DODATKOWE

Przed zastosowaniem preparatu na dużej powierzchni zaleca się wykonanie próby w celu oceny czy uzyskany efekt jest zadowalający. Po otwarciu opakowania nie dopuścić do zanieczyszczenia impregnatu kurzem lub piaskiem – nie maczać pędzla bezpośrednio w opakowaniu jeśli nie zostanie zużyte w całości.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych opakowaniach preparat HWC 40 daje się przechowywać przez minimum 24 miesiące w temperaturach pomiędzy +5°C +30°C, o ile opakowania są szczelnie zamknięte. Należy chronić opakowania przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego. Przechowywanie ponad podany czas nie oznacza, że po tym okresie impregnat nie jest już użyteczny, lecz że ze względu na konieczność zapewnienia jakości niezbędne jest każdorazowe samodzielne przetestowanie preparatu. Data produkcji każdej partii jest podana na opakowaniu.



WSKAZÓWKI ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie prace ze środkiem impregnującym HWC 40 należy wykonywać stosując okulary, rękawice gumowe, oraz odzież ochronną. Przy stosowaniu metody natryskowej należy stosować odpowiednie maski zabezpieczające drogi oddechowe. Przestrzegać ogólnych zasad BHP, oraz innych zawartych na etykiecie.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i wiedzy. Prezentowane informacje nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na brak wpływu na warunki pracy i sposób użycia produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt : kontakt@zmyjto.pl

Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na www.zmyjto.pl -udostępniamy ją także na życzenie.

PAKOWANIE

Butelka 1 L ; kanister 5L ; kanister 30L ; paletopojemnik 1000L

